



Textil, Textil plus.

Для хобби и декоративно-прикладного искусства.

Краска для хлопка, джута, льна, шелка и смешанных тканей.

Ассортимент

Цветовая палитра представлена 21 стандартными цветами, 8 металликами и 6 флуоресцентными цветами. Все цветовые оттенки устойчивы к выцветанию (кроме флуоресцентных). Упаковка 50мл./15мл

Химические свойства

Краска на водной основе.

Основные характеристики

Легка в применении. Краска TEXTIL применяется для росписи светлых тканей, TEXTIL plus – для росписи тканей темных оттенков.

Стирка при температуре не выше 60°C (флуоресцентные цвета и металлики – не выше 40°C)

• Технология применения

1. Краску перед использованием тщательно перемешать, особенно металлики.
2. Перед нанесением краски ткань необходимо выстирать для удаления аппретуры.
3. Нанесите на ткань нужный вам рисунок. Густая консистенция этой краски пригодна для трафаретной техники, а также для росписи кистью. Время высыхания краски от 2 до 6 часов.
4. Далее необходимо произвести фиксацию одним из двух способов:
 - a) проглаживать утюгом в режиме «хлопок» при температуре (150°C) в течение 3 минут с изнаночной стороны ткани;
 - b) в духовке (кроме синтетических и смешанных тканей) при температуре 150°C в течение 8 минут.

Дополнительная информация

- ✓ При необходимости краска может быть разведена водой.
- ✓ Стандартные цвета хорошо смешиваются между собой.
- ✓ Металлики могут смешиваться с любыми оттенками из серии TEXTIL, кроме флуоресцентных цветов. Флуоресцентные оттенки не смешиваются ни с какими другими оттенками серии TEXTIL.
- ✓ Белый металл (770) при смешивании с другими оттенками дает красивый перламутровый эффект (9 частей белого металла : 1 часть краски).
- ✓ Использование контура в сочетании с краской Textil позволяет добиться неожиданных и интересных эффектов. Контуры разводить водой не рекомендуется.
- ✓ Перед нанесением краски на тонкую ткань (шелк) необходимо ее развести водой до жидкого состояния (краска должна пропитать ткань), в неразведенном состоянии краска ляжет на поверхность ткани, образуя объем.
- ✓ Флуоресцентные краски хорошо светятся только на светлых тканях. Темную же ткань для получения светящегося эффекта необходимо предварительно прокрасить белым оттенком (070).
- ✓ Краска TEXTIL не пригодна для шерстяных вязаных изделий.
- ✓ Расписанные текстильные изделия рекомендуется гладить с изнаночной стороны .
Краску можно наносить методом распыления. Для этого необходимо взять 4 части краски Textil и 1 часть воды. Необходимый размер отверстия распылителя 0,3 мм, давление 2 Бар.
- ✓ Незафиксированную краску можно удалять теплой водой с мягким мылом.
- ✓ Кисти и принадлежности необходимо промывать сразу же после работы

• Замечание

Всегда соблюдайте инструкцию по фиксации, а также следуйте вышеперечисленным рекомендациям.