

РЕКОМЕНДОВАННАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТЕЙ



1 этап

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ, УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ - АБРАЗИВНАЯ ОБРАБОТКА.

МАТЕРИАЛЫ:



**ЗАЧИСТНОЙ ДИСК ДЛЯ
УДАЛЕНИЯ СТАРОГО ЛКП**

12520



**ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ
XERYS P80**

28880080



**ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ
XERYS P180**

28880180

2 этап

ВЫБОР И НАНЕСЕНИЕ АНТИКОРРОЗИОННОГО МАТЕРИАЛА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ПОВЕРХНОСТИ

Гольй металл без следов коррозии,
время на открытом воздухе после
обработки не более 3 часов



ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ

73100+73100H

Не содержит ингибиторов коррозии,
но идеально изолирует металл

Гольй металл + старое ЛКП
(без следов отслоения),
время на открытом воздухе после
обработки не более 3 часов



ГРУНТ NONSTOP 3:1

71040

Вступает в реакцию с поверхностью
металла, предотвращает развитие
коррозии, изолирует металл, создает
подложку для декоративного покрытия,
выполняет функцию механической
защиты за счет толщины покрытия.
Полностью заменяет эпоксидный
грунт - обладает лучшими
антикоррозионными свойствами,
намного легче обрабатывается,
быстрее полимеризуется

Гольй металл со следами коррозии,
не полностью удаленной в ходе
абразивной обработки, время на открытом
воздухе после обработки не более 3 часов



ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ ГРУНТ

73200+73200H

Вступает в реакцию с поверхностью
металла, предотвращает развитие
коррозии



АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

72000+77021

Через 30 мин при 20 °С. Изолирует
металл, создает подложку для
декоративного и/или защитного
покрытия, выполняет функцию
механической защиты за счет
толщины покрытия

3 этап

ВЫБОР ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ – ЗАЩИТНОЕ *ИЛИ* ДЕКОРАТИВНОЕ

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ:



ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ GLADIATOR

YA130CG17800/YA230CG17800

Мокрым по мокрому
через 30 мин

Защищает поверхность
от серьезных механических
воздействий за счет прочной
структуры и большой толщины



ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ GLADIATOR

YA130CG17800/YA230CG17800

Мокрым по мокрому через 30 мин
или на поверхность, отшлифованную
абразивом P320

Защищает поверхность от серьезных
механических воздействий за счет
прочной структуры и большой толщины



ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ GLADIATOR

YA130CG17800/YA230CG17800

Нанесение на поверхность,
отшлифованную абразивом P320

Защищает поверхность
от серьезных механических
воздействий за счет прочной
структуры и большой толщины

ИЛИ

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ:

АВТОМОБИЛЬНАЯ БАЗОВАЯ ИЛИ АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ

Мокрым по мокрому через 30 мин

АВТОМОБИЛЬНАЯ БАЗОВАЯ ИЛИ АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ

Мокрым по мокрому через 30 мин
или на поверхность, отшлифованную
абразивом P320-P400-P500

АВТОМОБИЛЬНАЯ БАЗОВАЯ ИЛИ АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ

Нанесение на поверхность,
отшлифованную абразивом
P320-P400-P500



ЛАК 2К EXTRA ПРОЗРАЧНЫЙ HS 76942

В среднем через 40 мин после нанесения
базового покрытия



ЛАК 2К EXTRA ПРОЗРАЧНЫЙ HS 76942

В среднем через 40 мин после нанесения
базового покрытия



ЛАК 2К EXTRA ПРОЗРАЧНЫЙ HS 76942

В среднем через 40 мин после нанесения
базового покрытия